AlSi5 (4043) ALEACIONES DE ALUMINIO



Hilo macizo para la soldadura bajo protección gaseosa de aleaciones de aluminio-silicio hasta 7% de silicio. Muy utilizado para la reparación de piezas de fundición.

Clasificación

AWS 5.10: ER 4043

EN ISO 18273: S AI 4043 (AISi5)

DIN 1732 : SG-AISi5

Ventajas

- Réparation de pièces de fonderie.
- Automobile.

Les • produits

- Cordón de soldadura de buen aspecto
- Buena conductividad térmica del metal depositado.
- Baño de soldadura muy fluido.



Polaridad

DC +

Propiedades químicas

AI %	Si %
Base	5.00

Propiedades mecánicas

•		A.F. I. WU.2006		
Re	Rm	A 5 d	KV 20°C	
100 Mpa	160 Mpa	15 %	20 J	

Recomendaciones

Protección gaseosa según la norma EN ISO 14175 100% Argón (I1) : 14 - 24 l/min.

Aprobación

TÜV, DB, UDT

Condicionamiento

Tipo de bobina			Diámetro de hilo (mm)			
peso (kg)	Q 1		Ø 0.6	Ø 0.8	Ø 1.0	Ø 1.2
0.5	S100	_	_	086685	_	_
2	S200	_	_	_	086142	086159